

Landhausdiele massiv Fichte PCAB

Oberseite der Diele

Merkmal	A	A/B
Äste	frei von Durchfallästen, Astlöchern und Faulästen; schwarze Äste $\leq 5\text{mm}$ zulässig jedoch nicht in Gruppen; gesunde festverwachsene Äste bis 55mm zulässig; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste rindenummantelt sowie nicht festverwachsene Äste bis 30mm zulässig; Astfehlstellen bis max. 15% der Astfläche zulässig. Vereinzelte kleine fehlende und beschädigte Kantenäste bis zu 20% der größten zulässigen Astgröße zulässig. Bei weiteren Stellen bis zu 20% der maximalen Astgröße	frei von Durchfallästen, Astlöchern und Faulästen; schwarze Äste $\leq 5\text{mm}$ zulässig; gesunde festverwachsene Äste unbegrenzt zulässig; teilweise verwachsene Äste, Flügeläste rindenummantelt sowie nicht festverwachsene Äste unbegrenzt zulässig; Astfehlstellen bis max. 40% der Astfläche zulässig. Fehlende oder beschädigte Kantenäste bis zu 40% der Größten zulässigen Astgröße zulässig. Bei weiteren Stellen bis zu 40% der maximalen Astgröße.
Harzgallen	zulässig bis 50mm^2 2 Stück pro Meter bis 120mm^2 1 Stück pro Brett in der Summe jedoch maximal 500mm^2	zulässig bis 50mm^2 unbegrenzt bis 120mm^2 3 Stück pro 1,5 Meter bis 500mm^2 1 Stück pro Brett
Risse	Haarrisse bis 20cm zulässig; Endrisse bis 5cm vereinzelt zulässig	Haarrisse unbegrenzt zulässig; Einzelrisse bis 300mm zulässig; Endrisse bis 100mm zulässig
Farbunterschiede	natürliche Farbunterschiede zulässig	leichte Verfärbungen zulässig
Rindeneinwuchs	zulässig bis 120mm^2 2 pro Brett	zulässig wenn geschlossen
Baumkante	unzulässig	unzulässig
Stapellatten-Markierung	unzulässig	unzulässig
Pilsbefall	nicht zulässig	unzulässig
Schädlingsbefall	unzulässig	unzulässig

Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Oberseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen die andere Merkmale aufweisen sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.

Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und seitliche Flächen)

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig.