

## Sortierungsbeschreibung

Terrassendiele Thermoeseche FSC® - Mix

| <b>Merkmale</b>  | <b>Sichtseite der Diele</b>   |
|--|---|
| <b>Kernholz</b>  | nicht zulässig  |
| <b>Äste</b>  | vereinzelte kleinere fest verwachsene Äste bis 3cm zulässig   |
| <b>Risse</b>   | innerhalb der Diele:<br>- mind. 90% der Dielen müssen riss frei sein<br>- max. 10% der Dielen dürfen vereinzelte Risse bis max. 0,2 m aufweisen.<br>Kopfrisse:<br>- bis max. 5 cm Länge zulässig <sup>2</sup> |
| <b>Rindeneinwuchs</b>  | vereinzelte Rindeneinschlüsse oder ähnliche Verwachsungen, wenn fest verwachsen, zulässig   |
| <b>Faserneigung</b>  | uneingeschränkt zulässig  |
| <b>Krümmung</b>  | max. 1% Längskrümmung zulässig  |
| <b>Stapellattenmarkierung</b>  | mind. 97% der Dielen müssen frei von Stapellattenmarkierungen sein  |
| <b>Farbunterschiede</b>  | harmonisches Farbbild – Farbabweichungen erlaubt  |
| <b>Mineralische Einschlüsse</b>  | holztypisch und zulässig  |
| <b>Schädlingsbefall</b>  | mind. 95% der Dielen müssen frei von Pinholes bzw. Fraßgängen sein  |
| <b>Drehwuchs</b>   | zulässig  |
| <b>Oberfläche</b>  | vereinzelte Hobelschläge, bzw. raue oder nicht ausgehobelte Stellen sind zulässig   |
| <p>Alle genannten Anforderungen beziehen sich auf die Sichtseite der Diele im Auslieferungszustand. Um unvermeidbare Sortierungstoleranzen und auch -fehler zu erlauben, dürfen 5% der Dielen in einem Los abweichende Merkmale aufweisen. Alle zusätzlichen Dielen, die andere Merkmale aufweisen, sind zulässig, solange das Gesamtbild dadurch nicht beeinträchtigt wird.</p> |   |
| <p><b>Nicht sichtbare Seiten der Diele (Unterseite und untenliegende Kanten):</b></p>  |   |
| <p>Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe und Menge zulässig, solange diese nicht die Haltbarkeit der Diele beeinträchtigen.</p>  |   |